

## **Ausschreibungstext Mowelit®**

### **Deckschicht**

Wassergebundene Deckschicht Mowelit® 0-8,  
Farbe (z.B. Gelbocker-Sand), o. glw. Art liefern und in 4 cm verdichteter  
Stärke erdfeucht einbauen.

Reiner Naturbaustoff aus mehreren verschiedenen Gesteinsarten  
mit gleichbleibender Sieblinie/Kornfraktion und Produktqualität durch  
Zwangsmischung, hochwertige mineralische Füller, ohne Ton- und Lehmanteil

Seitengefälle mindestens 1 %  
Wasserschluckwert nach DIN 18035-5  $\geq 2,0 \times 10^{-4}$  cm/s,  
Oberflächenscherfestigkeit nach DIN 18035-5  $\geq 50$  kN/m<sup>2</sup>

Umweltverträglich nach LAGA Z0 und Bundesbodenschutzverordnung.

Die Wasserspeicherkapazität beträgt ca. 9,2 l bei einer Schichtstärke von 4 cm  
und einer Proctordichte von 95 %.

Die Einbauempfehlung des Herstellers ist zu beachten.

Die Gleichwertigkeit des Materials muss vom AN nachgewiesen werden.

Liefernachweis: NRL Concept, Rostock  
Herr Fritsche  
Tel. 0381/ 453 860 30  
Fax: 0381/ 453 860 50  
[www.nrl-concept.de](http://www.nrl-concept.de)